

Tensões de ensaio em cabos isolados para pré-qualificação conforme norma ABNT NBR 10229

Valor eficaz da tensão para teste utilizando tensão elétrica contínua								
Tensão de isolamento U0/U (kV)	0,6/1,0	1,8/3	3,6/6	6/10	8,7/15	12/20	15/25	20/35
Tensão de ensaio (kV)	8,5	15,5	26,5	36	53	72	90	120

Fonte de referência: tabela 2 da NBR 7287:2009

Os valores de tensão de ensaio são iguais para cabos com isolação extrudada de polietileno reticulado (XLPE) ou com isolação de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Este documento é meramente informativo – não nos responsabilizamos pelo uso indevido.

Partes das informações foram obtidas em normas técnicas, não caracterizando com isto crime de direito autoral.

Emissão: 08/01/2016.

www.ccpeng.br